

## A1050BE

化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.25以下	0.40以下	0.05以下	0.05以下	0.05以下	—	0.05以下	0.03以下	99.5以上

母材		調質	直径公差(mm)
直径(mm)	長さ(mm)		
16	2000	H112	± 0.29
18	2000	H112	
20	2000	H112	± 0.33
22	2000	H112	
25	2000	H112	
28	2000	H112	
30	2000	H112	± 0.39
35	2000	H112	
40	2000	H112	
45	2000	H112	± 0.46
50	2000	H112	
55	2000	H112	
60	2000	H112	± 0.52
65	2000	H112	
70	2000	H112	
75	2000	H112	± 0.59
80	2000	H112	
85	2000	H112	
90	2000	H112	± 0.72
100	2000	H112	
120	2000	H112	± 0.85

機械的性質		
引張強さ(N/mm²)	耐力(N/mm²)	延び(%)
65以上	—	—